


## Leistungserklärung

<b>Nr. Leistungserklärung</b>		LE-WE-GKe-005			
<b>1. Kenncode des Produkts</b>		43731	43740	43750	43760
		Natürliche Gesteinskörnungen gebrochen			
		8/11 Splitt	11/16 Splitt	16/22 Splitt	22/32 Splitt
<b>2. Verwendungszweck des Produkts</b>		Gesteinskörnung für Asphalt SN EN 13043 „für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Strassen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen.“			
<b>3. Hersteller</b>		Weiacher Kies AG Kieswerk Im Hard CH-8187 Weiach			
<b>5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b>		2+			
<b>6.a) Harmonisierte Norm Notifizierte Zertifizierungsstelle</b>		SN EN 13043:2002 NB 2115			
<b>7. Erklärte Leistungen</b>					
<b>Kenncode des Produkts</b>		43731	43740	43750	43760
<b>Merkmale</b>		<b>Leistung</b>			
Kornzusammensetzung	G <sub>C</sub> 85/15	G <sub>C</sub> 85/15	G <sub>C</sub> 85/15	G <sub>C</sub> 85/15	G <sub>C</sub> 85/15
Feinanteile	f <sub>1</sub> <sub>angegeben</sub>	f <sub>1</sub>	f <sub>1</sub>	f <sub>1</sub>	f <sub>1</sub>
Kornform	FI <sub>angegeben</sub>	FI <sub>15</sub>	FI <sub>15</sub>	FI <sub>15</sub>	FI <sub>10</sub>
Kornrohddichte	kg/dm <sup>3</sup>	2.7	2.7	2.7	2.7
Anteil gebrochene Oberfläche	C <sub>angegeben</sub>	C <sub>95/1</sub>	C <sub>95/1</sub>	C <sub>95/1</sub>	C <sub>95/1</sub>
Schüttdichte	t/m <sup>3</sup>	1.40	1.43	1.42	1.44
Los Angeles-Koeffizient	LA <sub>angegeben</sub>	LA <sub>16</sub>	LA <sub>20</sub>	NR	NR
Widerstand gegen Polieren	PSV <sub>angegeben</sub>	PSV <sub>53</sub>	NR	NR	NR
Wasseraufnahme WA <sub>24</sub>	M. %	0.67	0.61	0.56	0.54
Wasserlösliche Chloride	M. %	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Säurelösliches Sulfat	AS <sub>0.8</sub>	AS <sub>0.8</sub>	AS <sub>0.8</sub>	AS <sub>0.8</sub>	AS <sub>0.8</sub>
Schwefel Gesamt	M. %	0.03	<0.02	<0.02	<0.02
Affinität zum Bindemittel	M. %	80	NR	NR	NR
Grobe org. Verunreinigungen	mLPC <sub>angegeben</sub>	mLPC <sub>0.1</sub>	mLPC <sub>0.1</sub>	mLPC <sub>0.1</sub>	mLPC <sub>0.1</sub>
SNEN 670115 Petrographie	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Typischer Siebdurchgang	0.063	0.1	0.1	0.1	0.1
	4	0.1			
	5.6		0.1		
	8	9		0.1	
	11.2	88	10		0.1
	16	100	89	7	
	22.4		100	90	10
	31.5			100	92
	45				100

NR = nicht relevant

Die Leistungen der vorstehenden Produkte entsprechen den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist alleine die obengenannte Herstellerin verantwortlich.



Bruno Schäpper  
Geschäftsführer  
Eberhard Baustoffe



Michael Strauss  
Leiter Qualitätssicherung  
Eberhard Baustoffe